

# KARTA INFORMACYJNA

## Sika® Reemat Premium

Wzmacniająca mata z włókien szklanych

### OPIS PRODUKTU

Sika® Reemat Premium jest matą szklaną stosowaną jako zbrojenie membran płynnych Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-602 BR oraz Sikalastic®-621 TC.

Sika® Reemat Premium stosowana jest także jako mata wzmacniająca w systemie posadzkowym Sikafloor®-RB58 oraz systemach balkonowych Sika.

### ZASTOSOWANIE

- Do ekspozowanych systemów dachowych SikaRoof® MTC 12, 15, 18 oraz 22;
- Do obróbek SikaRoof® MTC Flashing oraz detali SikaRoof® MTC Detaling;
- Do konstrukcji dachów zielonych SikaRoof® MTC Green oraz balastowanych SikaRoof® MTC Ballast;
- Do naprawy istniejących oraz konstrukcji nowych dachów;
- Do konstrukcji dachów o skomplikowanej geometrii, pełnych detali również miejsc trudno dostępnych.
- Jako mata wzmacniająca w systemach posadzkowych i balkonowych

### CHARAKTERYSTYKA

- Łatwa i szybka aplikacja na powierzchnię oraz detale;
- Dostosowuje się do różnych kształtów, profili na powierzchni;
- Sprawdzone rozwiązanie z zastosowaniem membrany Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-621 TC oraz Sikalastic®-618
- Zapewnia właściwą grubość warstwy spodniej;
- Zwiększa właściwości mostkowania pęknięć warstwy spodniej.

### DANE PRODUKTU

#### POSTAĆ / KOLORY

Biała mata z włókna szklanego

#### OPAKOWANIA

Rolki:      szerokość 1,25 m      długość 90 m  
                 szerokość 0,30 m      długość 128 m

#### SKŁADOWANIE

Materiał składować płasko, chronić przed zagnieceniami, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +10°C do +35°C.

---

## DANE TECHNICZNE

---

<b>BAZA CHEMICZNA</b>	Mata o nieregularnym układzie włókien szklanych.
<b>MASA POWIERZCHNIOWA</b>	225 g/m <sup>2</sup>

---


## INFORMACJE O SYSTEMIE

---

### STRUKTURA SYSTEMU

#### SikaRoof® MTC 12, 15, 18, 22

Powłoki odporne na UV, o wydłużonym czasie użytkowania, nadające się na istniejące dachy oraz jako pokrycia refleksyjne, a także jako wysokiej jakości hydroizolacje dla dachów nowych, jak i dla ich remontów.



Układ warstw:

1 warstwa Sikalastic®-601 BC zbrojona matą Sika® Reemat Premium i pokryta Sikalastic®-621 TC

W przypadku systemów posadzkowych i balkonowych należy zapoznać się z odpowiednimi Kartami informacyjnymi.

---

## INSTRUKCJA APLIKACJI

---

### SPOSÓB APLIKACJI

Przed aplikacją Sikalastic®-601 BC podłoże musi być odpowiednio przygotowane. Warstwa gruntująca nie może pozostawać lepka w dotyku. Czas oczekiwania przed nakładaniem kolejnych powłok należy sprawdzić w Karcie Informacyjnej odpowiedniego materiału gruntującego.

#### Dachy eksponowane:

SikaRoof® MTC 12, 15, 18, 22: Nałożyć pierwszą powłokę Sikalastic®-601 BC i rozwałkować Sika® Reemat natychmiast, kiedy warstwa jest jeszcze mokra. Rozłożyć dokładnie zapobiegając powstawaniu pęcherzyków i fałd. Minimalny zakład maty Sika® Reemat Premium to 5 cm. Przed nakładaniem drugiej i trzeciej warstwy Sikalastic®-621 TC należy przestrzegać Czasu Oczekiwania podanego w odpowiednich Kartach Informacyjnych.

Należy zawsze zaczynać od detali przed hydroizolacją powierzchni poziomych.

W przypadku systemów posadzkowych i balkonowych należy zapoznać się z odpowiednimi Kartami informacyjnymi.

---

### UWAGI DO STOSOWANIA

Sika® Reemat Premium stosuje się w połączeniu z Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-621 TC, Sikalastic®-614, Sikalastic®-618 oraz w systemach posadzkowych i balkonowych Sika.

Na powierzchnie niestabilne i spękań oraz połączenia i styki w podłożach powinna być stosowana mata Sikalastic® Reemat Premium.

---

## WAŻNE INFORMACJE

### UWAGA

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

### OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie.

### UWAGI PRAWNE

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Sika zastrzega sobie prawo zmiany właściwości swoich produktów. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami sprzedaży i dostawy. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie.

#### Sika Poland Sp. z o.o.

Dachy / Posadzki  
Karczunkowska 89  
02-871 Warszawa  
Polska  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)

#### Opracował

TM Dachy / TM Posadzki  
Tel: +48 22 31 00 700  
Fax: +48 22 31 00 800  
e-mail: [sika.poland@pl.sika.com](mailto:sika.poland@pl.sika.com)



Karta Informacyjna  
Sika® Reemat Premium  
31.05.2016

Nr identyfikacyjny 02 09 02 90 300 0 000004

Polski  
Dachy / Posadzki